

CEMENT TILE ADHESIVE

ปูนกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง



งานปูกระเบื้องพื้น
Floor tiling



งานปูกระเบื้องผนัง
Wall tiling

ปูนกาวผสมสำเร็จพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for general tile

การใช้งาน

- กระเบื้องทั่วไป
- กระเบื้องดูดซึมน้ำ
- หินธรรมชาติ เช่น แกรนิต และ หินอ่อน
- กระเบื้องอิฐดินเผา

Applications

- General tiling
- Porous tiling
- Natural stone tiling
- Clay tiling

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แรงยึดเกาะสูง ไม่สั่นหลุด
- สามารถปูกระเบื้องพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ หินอ่อน แกรนิต ทุกขนาดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถปูกระเบื้องผนังด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ โดยขนาดใหญ่สุด 30X30 ซม.(เฉพาะภายในอาคารและเป็นอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น)

Features

- Ease of use by adding water
- High bonding and anti-slip
- Can be used with all sizes of general tile, low water absorption tile, marble, granite for both interior and exterior
- Can be used with the maximum wall size 30 x 30 cm. of general tile and low absorption tile



ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material Base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	เทา / Grey
ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 2-6 มม. Coverage at 2 – 6 mm. thickness	ตร.ม. / m ²	4 – 8
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / Liters	4.8
แรงยึดเกาะ / Tensile adhesion strength (EN 1348)	เมกะปาสกาล MPA	2.3
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	20
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	12

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ปรับพื้นผิวที่ต้องการปู ให้เรียบได้ระดับ
2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนปูกระเบื้อง
3. เทปูนกาวที่ผสมเสร็จแล้วลงบนพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้อง ครั้งละ 1-2 ตารางเมตร
4. ใช้เกรียงหวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2-6 มิลลิเมตร
5. นำแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น
6. หลังจากปูเสร็จปล่อยให้แห้งประมาณ 24-48 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

Application procedure

1. Leveling and smooth the surface
2. Clean surface before tiling
3. Pour cement tile adhesive to tiling area around 1 – 2 m²
4. Use notched trowel to make a scratch on the cement tile adhesive at 2 – 6 mm. thickness
5. Put tile on cement and use rubber hammer to knock
6. Leave it at least 24 – 48 hr. before using tile sealant

ภาพประกอบ / Illustration

คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

หมายเลขรายการ / Item Number



ปูนกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง : 20 กก.
Cement Tile Adhesive : 20 kg.

SCTTC003



ไขควงปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel

SC2002MDLRNA



ไขควงปูนแบบเหล็ก
GEL Mixing Drill Type Steel

SC2002MDSRNA