



DENKA PRETASCON TYPE Rx

เดนคา พร็เทสคอน ไทป์ อาร์เอ็กซ์



งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
Concrete structure repair



งานเทราท์ใต้แผ่นเหล็ก
Grout a support base for
steel structure



งานเทราท์เครื่องจักร
Grout the base for
supporting machinery



งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
Concrete repair



งานเทราท์รอยต่อพรีคาสท์
Grout connect joint
of precast wall

ซีเมนต์คุณภาพสูงชนิดไม่หดตัว มีคุณสมบัติการไหลที่ดีและให้กำลังรับแรงอัดสูงทั้งช่วงต้นและปลาย

High performance type of non-shrink grout cement, good flow ability with high early and high ultimate strength

การใช้งาน

- งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
- งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา คาน และผิวหน้าถนน เป็นต้น
- งานทำฐานรองรับเสา โครงสร้างสะพาน หรือรางเครน
- งานเทเพื่อเติมเต็มช่องว่าง เช่น งานเทคอนกรีตบริเวณฐานราก หรืองานคอนกรีตที่เทไม่เต็มแบบหล่อ
- งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น งานเทราท์ระหว่างรอยต่อของผนัง เป็นต้น
- งานทางวิศวกรรมต่างๆที่ต้องการกำลังรับแรงมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
- งานที่ต้องการกำลังรับแรงอัดในช่วงต้นสูง
- งานหล่อเพื่อทำฐานรองรับเครื่องจักรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง

Applications

- General concrete repair
- Concrete structure repair such as column, beam and concrete slab
- Cast the base for supporting column, bridge structure or crane's rail
- Fill the gap, such as foundation or concrete formwork
- Precast wall installation
- Work which is required greater strength than general concrete
- Work which is required early high strength
- Cast a support base for small or medium machinery foundation

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ไม่เยิ้มน้ำ
- ไม่เกิดการหดตัว
- ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
- มีความสามารถในการทำงานที่ดี ไหลเข้าแบบหรือช่องว่างได้ง่าย
- ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเทราท์
- ค่ากำลังรับแรงอัดสูงมาก
- ให้ค่าการรับแรงอัดได้สูงมากในช่วงต้นและปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 300 ksc (Cu) ที่ 1 วัน และ 700 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

Features

- Non-bleeding
- Controlled expansion / non-shrinkage
- Non-metallic, non-rusting and chloride free
- Good flow ability
- Non-air void
- High compressive strength
- High early and high ultimate strength. Compressive strength is 300 ksc (Cu) in 1 day and 700 ksc (Cu) in 28 days

ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material Base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	เทา / Grey
ความหนาแน่น / Density	กก./ลบ.ม. kg/m ³	1,925
เวลาที่ใช้งานได้ / Workability time	นาที / minutes	45
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / liters	4.2
ความสามารถในการไหล / Flow Ability (JSCE-F531)	วินาที / seconds	8 ± 2
การหดตัวและขยายตัวช่วงต้น Initial expansion and shrinkage (ASTM C827)	%	+ 0.50
กำลังรับแรงอัด Compressive strength (ASTM C109)	ksc (Cu)	
	1 days	300
	3 days	450
	7 days	550
	28 days	700
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	25
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	6

ขั้นตอนการใช้งาน

- การเตรียมผิวหน้าของวัสดุ
 - กรณีเทราท์ในงานทั่วไป ระหว่างรอยต่อของพรีคาสท์ หรือเทเพื่อทำฐานรองรับเครื่องจักร สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที
 - กรณีเป็นงานซ่อมแซม จำเป็นต้องสกัดผิวคอนกรีตเดิมออก ที่ความลึก 1 – 2 เซนติเมตร หรือลึกถึงเม็ดหินเดิม ก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไป
- ทำความสะอาดผิวคอนกรีตด้วยการใช้น้ำหรือการใช้ลมเป่า
- ติดตั้งแบบให้มีความแข็งแรงและไม่มีการรั่วซึม
- ใช้น้ำเพื่อทำให้ผิวของคอนกรีตอิ่มตัวใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- ก่อนเริ่มการเทราท์ให้ระบายน้ำออกและใช้ลมเป่าทำความสะอาดผิวหน้าคอนกรีตอีกครั้ง
- เทปูนเทราท์จากฝั่งหนึ่งของแบบจนปูนไหลเต็มแบบหล่อ ควรเทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศภายใน

Application procedure

- Surface preparation
 - In case of general grout, fill the joint between precast or cast the base for supporting machinery, it can be proceed the next step
 - In case of repair work, the existing concrete surface must be removed 1-2 cm. depth or deep until stone layer before continuing next step
- Clean concrete surfaces by using water or blowing air
- Install concrete formwork to be strong and without leakage
- Use water to keep concrete saturated at least 6 hours
- Before starting work, drain water out and blow the air for cleaning concrete surface
- Pour cement grout from one side to the other side by continuous pouring to prevent the void inside

ภาพประกอบ / Illustration

คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

หมายเลขรายการ / Item Number



เดนคา พรีเทสคอน ไทป์ อาร์เอ็กซ์ : 25 กก.
Denka Pretascon Type Rx : 25 kg.

SCNRX001



ไขควงปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel

SC2002MDLRNA



ไขควงปูนแบบเหล็ก
GEL Mixing Drill Type Steel

SC2002MDSRNA