

# PRODUCT SELECTION GUIDE



การใช้งาน / Application		DENKA PRETASCON TYPE 1	DENKA PRETASCON TYPE Rx	NON SHRINK GROUT TYPE GLH	NON SHRINK GROUT TYPE GL	DENKA PRETASCON PADDING
	งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต Concrete structure repair	✓	✓	✓		
	งานเกร้าที่ใต้แผ่นเหล็ก Grout a support base for steel structure	✓	✓	✓	✓	
	งานเกร้าที่เครื่องจักร Grout the base for supporting machinery	✓	✓			
	งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป Concrete repair	✓	✓	✓	✓	
	งานเกร้าที่รอยต่อพรีคาสท์ Grout connect joint of precast wall	✓	✓	✓	✓	
	งานทำเต้าปูน Make the padding					✓
หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	DENKA PRETASCON TYPE 1	DENKA PRETASCON TYPE Rx	NON SHRINK GROUT TYPE GLH	NON SHRINK GROUT TYPE GL	DENKA PRETASCON PADDING
วัสดุพื้นฐาน / Material base		ซีเมนต์ / Cement	ซีเมนต์ / Cement	ซีเมนต์ / Cement	ซีเมนต์ / Cement	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color		เทา / Grey	เทา / Grey	เทา / Grey	เทา / Grey	เทา / Grey
ความหนาแน่น / Density	กก./ลบ.ม. kg/m <sup>3</sup>	1,925	1,925	1,925	1,925	2,175
เวลาที่ใช้งานได้ / Workability time	นาที / minutes	30	45	45	60	30
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / liters	4.2	4.2	4.2	4.2	2.52
ความสามารถในการไหล / Flow Ability (JSCE-F531)	วินาที / seconds	8 ± 2	8 ± 2	8 ± 2	8 ± 2	8 ± 2
การหดและขยายตัวช่วงต้น Initial expansion and shrinkage (ASTM C827)	%	+ 0.50	+ 0.50	+ 0.50	+ 0.50	+ 0.00
กำลังรับแรงอัด Compressive strength	ksc (Cu) 1 Day 3 Days 7 Days 28 Days	370 495 580 720	370 495 580 720	350 450 550 700	300 400 500 600	350 450 500 530
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง kg/bag	25	25	25	25	25
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	6	6	6	6	6