

ปูนงานหล่อ เอสซีจี



ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง
สำหรับงานหล่อ งานคอนกรีต
เพื่อผู้ที่มองหาคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานที่วางใจได้



ปูนงานหล่อ เอสซีจี



มอก. 15 เล่ม 1-2555

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษ สำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จ เช่น ท่อ บล็อก และงานเทโครงสร้างทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย อาคาร

คุณสมบัติพิเศษ

- ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นงานเรียบเนียน สวย
- สะดวกในการใช้งาน ถอดแบบได้เร็ว
- ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง



วิธีการใช้งาน

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทราย	หิน	น้ำสะอาด
คอนกรีตหยาบ	1 ถัง	2 ถัง	3 ถัง	1 ถัง
คอนกรีตทั่วไป	1 ถัง	2 ถัง	3 ถัง	ถึง 1 ถัง

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาณควรวัดผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน

การรับรองคุณภาพ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมีการควบคุมให้เป็นไปตาม มอก.15 เล่ม 1-2555



บล็อกซีเมนต์



บล็อกช่องลม



บล็อกประสาน



บรรจุภัณฑ์มีชั้น
ถุงเคลือบพลาสติก
ป้องกันความชื้น
และแรงกระแทก



เสา



ท่อ



วงบ่อ



งานโครงสร้างคอนกรีต

คำแนะนำเพิ่มเติม



ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในการยก ควรย่อเข่าลง เข้มเข่าหนึ่งข้าง ใช้แรงจากขาอีกข้างขึ้นหลังตรง ห้ามเด็กและสตรี ยกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย

ข้อควรระวัง • การสัมผัส และการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง • แสบแสบทางเดินหายใจ • เมื่อปูนซีเมนต์เข้าตาทำให้เกิดการระคายเคือง แสบเป็นอันตรายต่อดวงตา • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า แห่ถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไปโดยใช้น้ำจากการรองพื้นที่ได้มาตรฐาน

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า แห่ถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไปโดยใช้น้ำจากการรองพื้นที่ได้มาตรฐาน • กำบวมปูนซีเมนต์เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที • หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นปูนซีเมนต์ • หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นปูนซีเมนต์ที่แห้งด้วยหน้ากากป้องกันฝุ่น • กำบวมปูนซีเมนต์เข้าปาก ให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที • กำบวมปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการแพ้แพ้ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน บริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงบรรจุปูนซีเมนต์ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2586-2222



สัปดาห์ Leaflet
2015-SPT-L01
MSB-S-005



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com