

CEMKRETE®

CEMKRETE TILEFIX GOLD



สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม

- ทนแรงสั่นสะเทือน
- สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
- คุณภาพสูง แรงยึดเกาะพดดีเยี่ยม



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ โกลด์ โกลด์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนผสมของเคมีชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่น ทนทาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม ใช้งานได้ทั้งกึ่งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด บนพื้นผิวหลากหลาย เช่น พื้นผิวไม้แบบโครงสร้าง และ แผ่นยิปซัม

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

- สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม
- ทนแรงสั่นสะเทือน
- คุณภาพสูง แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมน้ำ

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องมีความแข็งแรง เรียบ และได้ระดับ
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และ สีเป็นต้น
- พื้นผิวควรดูดซึมน้ำได้ปกติ
- สำหรับคอนกรีตใหม่จะต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน
- สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม ควรสกัดกระเบื้องเดิมที่มีแรงยึดเกาะต่ำออกก่อน

ขั้นตอนการทำงาน

- ผสม ซีเมนต์ โกลด์ โกลด์ ตามอัตราส่วน ใช้ส่วนปูน 3-5 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นควรบ่มทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนนำไปใช้งาน (ไม่ควรเติมน้ำเมื่อสินค้าเริ่มเซตตัว)
- ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาด ซีเมนต์ โกลด์ โกลด์ ที่ผสมแล้ว ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว และด้านหลังของกระเบื้องทั้งแผ่น
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องให้ทั่วแผ่น
- ปรับตำแหน่งและระดับของกระเบื้องภายใน 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
- ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนลงยาแนวกระเบื้อง

อัตราส่วนผสม

ซีเมนต์ โกลด์ โกลด์
1 กก. ต่อ น้ำ 0.2 - 0.25 ลิตร

การจัดเก็บ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือน นับจากวันผลิต
ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด



น้ำหนักสุทธิ
Net. wt. **20** กก.