

CEMKRETE®

CEMKRETE TILEFIX SILVER



สำหรับกระเบื้องทุกประเภท
และสระว่ายน้ำ

- สำหรับปูสระว่ายน้ำ
- ใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
- คุณภาพสูง แรงยึดเกาะดีเยี่ยม



CEMKRETE®

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง สำหรับ
กระเบื้องขนาดใหญ่และกระเบื้องสระว่ายน้ำ

ไทล์ฟิกซ์ ซิลเวอร์

TILEFIX SILVER

- สำหรับกระเบื้องสระว่ายน้ำ
FOR LAYING ON SWIMMING POOL
- ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ
EASY TO USE, JUST MIX WATER
- มีความยึดหยุ่น ยึดเกาะดี
GOOD ADHESION
- ไม่เป็นอันตราย HARMLESS

เทา
GRAY

CEMKRETE®
น้ำหนักสุทธิ
Net. wt. 20 กก.
Kg.

สำหรับกระเบื้องทุกประเภท
และสระว่ายน้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ ไทฟิซ ซิลเวอร์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนผสมของเคมีชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด เช่น หินอ่อน หินธรรมชาติ และหินแกรนิต เป็นต้น รวมทั้งงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

- สำหรับปูสระว่ายน้ำ
- คุณภาพสูง แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมน้ำ

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องมีความแข็งแรง เรียบ และได้ระดับ
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และ สีเป็นต้น
- พื้นผิวควรดูดซึมน้ำได้ปกติ
- สำหรับคอนกรีตใหม่จะต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน
- สำหรับปูกับกระเบื้องเดิม ควรสกัดกระเบื้องเดิมที่มีแรงยึดเกาะต่ำออกก่อน

ไทฟิซ ซิลเวอร์

ขั้นตอนการทำงาน

- ผสม ซีเมนต์ ไทฟิซ ซิลเวอร์ ตามอัตราส่วน ใช้ส่วนปูน 3-5 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกับ จากนั้นควรบ่มทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนนำไปใช้งาน (ไม่ควรเติมน้ำเมื่อสินค้าเริ่มเซตตัว)
- ใช้เกรียงหวัด้านเรียบปาด ซีเมนต์ ไทฟิซ ซิลเวอร์ ที่ผสมแล้ว ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว และด้านหลังของกระเบื้องทั้งแผ่น
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องให้ทั่วแผ่น
- ปรับตำแหน่งและระดับของกระเบื้องภายใน 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
- ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนลงยาแนวกระเบื้อง

อัตราส่วนผสม

ซีเมนต์ ไทฟิซ ซิลเวอร์
1 กก. ต่อ น้ำ 0.2 - 0.25 ลิตร

การจัดเก็บ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือน นับจากวันผลิต
ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด



น้ำหนักสุทธิ
Net. wt. **20** กก. kg.