

# CEMKRETE®

## SKIMKRETE PFN

## สทิมโค้ท ปูนฉาบบาง

# ฉาบลื่น ไม่สะดุด



- ยึดเกาะดี GOOD ADHESION
- ไม่แตกร้าว NO CRACKS
- ฉาบลื่น EASY TO APPLY
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก EXTERIOR AND INTERIOR USE

### สกินโค้ก ปูนฉาบบาง

#### ข้อมูลสินค้า

Skimcrete PFN เป็นซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์โอบิฟายด์ คุณภาพสูง เนื้อละเอียด สำหรับฉาบผิวบางบนผนังคอนกรีต เป็นปูนฉาบภายในและภายนอก เพื่อปกปิดผิวหยาบ รอยแตก รอยแยก ลายงา หรือรูพรุนต่างๆ ที่ผิว และปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น สามารถใช้งานได้ที่มีความหนา 1-2 มม. มีแรงยึดเกาะพื้นผิวสูง

#### บริเวณการใช้งาน

สำหรับฉาบผิวผนังและฝ้าภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างคอนกรีต ปูนฉาบ คอนกรีต-หล่อสำเร็จ และอิฐมวลเบา

#### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ ควรรอให้ปูนเซ็ทตัว 7-28 วัน
- พื้นผิวต้องแข็งแรง ในกรณีที่พื้นผิวอ่อนแอ ควรใช้น้ำยารองพื้นที่ทาง Cemkrete แนะนำ
- พื้นผิวที่หลุดหล่อน หรือมีรอยแตกจำนวนมาก ควรซ่อมก่อน
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น และ คราบน้ำมัน
- ควรพรมน้ำที่พื้นผิวให้หมาด ก่อนลงมือฉาบ

#### การผสมและวิธีใช้งาน

- สัดส่วนผสม Skimcrete PFN 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 7.5 - 8.5 ลิตร
- เทซีเมนต์ลงในน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ในภาชนะ
- ใช้กรวยทวนหรือเครื่องปั่นความเร็วรอบต่ำผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 3-5 นาที
- หากทิ้งไว้นาน 30 นาทีโดยไม่ได้ใช้ ให้ทวนอีกครั้งก่อนใช้
- ไม่ควรผสมปูนขาว หิน หรือปูนซีเมนต์ต่างๆ เพิ่ม

#### ข้อควรระวัง

- ข้อจำกัด: อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 10 - 40°C หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งแดดจัด และควรปกป้องวัสดุที่ผสมแล้วไม่ให้แห้งเร็วเกินไป
- ชี้อ่อนนัมยและความปลอดภัย: ควรสวมถุงมือ แว่นตา หรือหน้ากาก ป้องกันในขณะที่ทำงาน ถ้าเกิดสัมผัสทางผิวหนังหรือ เข้าตา ควรล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที หากเกิดอาการแพ้ระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์

#### อัตราการใช้

ประมาณ 1.2 กก./ตรม. ที่ความหนา 1 มม.

#### การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิเหมาะสม



น้ำหนักสุทธิ **Net. wt. 20 kg.**