



LANKO

102 อินทีเรีย สกิมโค้ท



งานเตรียมพื้นผิว

ฉาบบางสำหรับฝ้าและผนังภายใน



คุณสมบัติพิเศษ

- ความหนา : 0.3 - 4 มม.
- เนื้อครีมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- ให้อายุที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ
- ฉาบง่าย ลื่นมือ
- สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับได้
- ช่วยประหยัดเงินในการทาสี
- สีขาว



Interior



Can Spray



Trowel



Can Paint Over

รายละเอียด

- โพลีเมอร์พิเศษฉาบบางพร้อมใช้งาน สำหรับปรับระดับผนังที่ไม่เสมอกัน และใช้ปกปิดรูฟองอากาศขนาดเล็ก
- เนื้อโพลีเมอร์จะตกแต่งให้อายุเรียบเนียนและปิดทับรอยขนาดเล็กบนผนัง

การใช้งาน

- ผนังภายใน
- เพดาน

ความหนา

- 0.3 - 4 มม.

อัตราการใช้

- 0.5 - 1.5 กก./ตร.ม./มม.

ขนาดบรรจุ

- กระป๋อง 5 กก.
- ถังขนาด 20 กก.

การเก็บรักษา

- มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากเก็บไว้ในถุงที่ยังไม่เปิดออกและเก็บไว้ในบริเวณที่แห้ง และไม่ตากแดด

การรับประกัน

- ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

พื้นผิวบริเวณที่ใช้งาน

สำหรับภายใน

- คอนกรีตเข้าแบบ
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนังปูนฉาบ
- แผ่นยิปซัม
- ฝ้าคอนกรีต
- แผ่นผนังคอนกรีตพรีคาสต์
- พลาสเตอร์บอร์ด

วัสดุปิดทับ

- วัสดุปิดทับสังเคราะห์แบบหนา
- สีทาอาคาร
- วอลเปเปอร์
- ล้างทอ
- วัสดุปิดทับประเภทพลาสติกที่มีการยึดเกาะในตัว



ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ	: เรซินสังเคราะห์ สารเติม- เต็ม และสารผสมเพิ่ม
ลักษณะ	: เนื้อครีมสีขาว
ความหนาแน่น	: 1.7 - 1.8 กก./ลิตร
ความเข้มข้นของสาร	: 72 - 78
pH	: 8 - 10
ระยะเวลาในการแห้งตัวก่อนทำชั้นที่ 2	: 3 - 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ระยะเวลาก่อนใช้วัสดุปิดทับ	: 3 วัน

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

• ค่าการทดสอบเชิงกล (MPa)*

ค่าแรงยึดเกาะ (MPa) ที่ 28 วัน ที่ความหนา 1 มม. และ 3 มม. บนพื้นผิวคอนกรีต

พื้นผิวคอนกรีต	ค่าการทดสอบ
ที่ความหนา 1 มม.	≥ 0.5
ที่ความหนา 3 มม.	≥ 1

*ค่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการใช้เพื่อสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 10 - 35 องศาเซลเซียส
- การทำความสะอาดมากกว่า 4 มม. สามารถทำได้ในบางโอกาสเท่านั้น เช่น หากจำเป็นต้องปิดรอยพรุน หรือฟองอากาศ
- ห้ามใช้งานบนผนังที่เปียกหรือร้อนจัดเกินไป
- ห้ามผสมผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่ม
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว นำกลับมาใส่ในบรรจุภัณฑ์
- ห้ามฉาบทับด้วยซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิก (hydraulic binder-based)
- ห้ามใช้บนบริเวณที่ต้องแช่น้ำ
- สำหรับความปลอดภัย ให้อ้างอิงถึงเอกสารความปลอดภัย

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาดและปราศจากคราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก
2. คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 - 7 วัน ก่อนการทำงาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
3. สกัด เจียรและซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหาย รอยตะขี้แบบและสัน ที่นูนหนาเกิน 3 มม. ออกก่อนเริ่มทำงาน

การเตรียมวัสดุ

- โพลีเมอร์พิเศษพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม

การทำงาน

1. ฉาบชั้นแรกด้วยเกรียงฉาบสแตนเลสหรือพ่นด้วยเครื่องพ่น
2. ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น เพื่อให้ได้ผิวที่สวยงามตามความต้องการ
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวที่ฉาบไว้ชั้นแรกหลุดออกระหว่างทำชั้นที่ 2 รอให้ชั้นแรกแห้งก่อนทำงานชั้นที่ 2
4. สามารถใช้กระดาษทรายเบอร์ 380 เพื่อขัดแต่งได้
5. ทิ้งระยะเวลาให้แห้ง 24 - 48 ชั่วโมง วันก่อนทำการตกแต่งด้วยวัสดุปิดทับ



094 551 5458



02 651 8003



www.parexgroup.co.th



e-learning VDO

บริษัท พาร็อกซ์กรุ๊ป จำกัด 183 อาคาร รีเจนท์ เอ็นท์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*การปฏิเสธความรับผิดชอบ การใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต และการรับประกันจำกัดไว้เพียงการเปลี่ยนแปลงแทนสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีคุณภาพพร้อม ทั้งนี้ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตเชื่อว่าจริงและถูกต้องตามความรู้ที่ดีที่สุดของผู้ผลิต ผู้ผลิตไม่รับประกันโดยนัยหรือให้การรับประกันถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเฉพาะต่างๆ โดยผู้ใช้งานควรตรวจสอบเอกสารล่าสุดของผลิตภัณฑ์

