



LANKO

ลอฟท์



งานเตรียมพื้นผิว

ปูนฉาบผนัง สไลด์ลอฟท์ สำหรับงานฉาบตกแต่งผนัง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



คุณสมบัติพิเศษ

- ความหนา 0.5 - 2 มม.
- ให้พื้นผิวและลวดลายที่สวยงามในรูปแบบลอฟท์
- ปกป้องผนังและให้ผิวที่มันเงา
- ไม่มีกลิ่นเหม็น
- สามารถใช้ตกแต่งผนังได้ทั้งภายในและภายนอก
- แวกซ์ไม่มีตัวทำละลายที่ติดไฟ
- สีเทา

รายละเอียด

แลงโก้ ลอฟท์ เป็นปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จและแวกซ์ชนิดพิเศษ สำหรับฉาบตกแต่งผนัง
และสร้างลวดลายในสไตล์ ลอฟท์ ทำงานง่าย สามารถสร้างลวดลายได้
ตามจินตนาการของผู้ใช้งาน

การใช้งาน

- ใช้สำหรับผนังภายในและภายนอก
- พื้นผิว : คอนกรีต ปูนฉาบปิดหน้า

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด แห้งและปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันและสี
2. พรมน้ำบนพื้นผิวให้ทั่วก่อนฉาบปูน
3. คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
4. สกัดหรือเจียรรอยตะขีบบน หรือสันที่นูนหนาที่จะแต่งผิวออก
5. ในกรณีที่พื้นผิวเดิม ใช้กระดาษทรายขัดผิวออกก่อน เช่น สี คราบน้ำยา และอื่นๆ
6. หากพื้นผิวมีความเสียหาย ให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนฉาบด้วย แลงโก้ ลอฟท์ โดยให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซม เช่น โครงสร้างเสียหายให้ซ่อมแซมด้วย แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์ หรือ แลงโก้ 732 พาสาด รีแพร์ ในกรณีที่ต้องการซ่อมแซมผิวหน้า
7. ในกรณีที่พื้นผิวมีความชื้นสูงและเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้น ขอแนะนำ ให้ทำการปกป้องผิวจากความชื้นด้วย แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ซีลด์



Interior & Exterior



Powder mix
with Water



Can create texture



8 kg. set
Tools Included



Recommend
to use together

อัตราการใช้

- 10 - 15 ตร.ม. / เชื้อ 8 กก.
- 25 - 35 ตร.ม. / ปูนซีเมนต์ 20 กก.
- 50 - 70 ตร.ม. / แวกซ์ 5 กก.

ขนาดบรรจุ

- ถังน้ำหนัก 8 กก. ประกอบด้วย (ผงซีเมนต์ 7 กก. แวกซ์ 1 กก.) พร้อมอุปกรณ์ - เกรียงปาดลาย - ถ้วยตวง - เกรียงปาดแวกซ์
- ถังบรรจุซีเมนต์ 20 กก.
- กระป๋องบรรจุแวกซ์ 5 กก.

การเก็บรักษา

- มีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต หากเก็บไว้ในถุงที่ยังไม่เปิดออก และเก็บไว้ในบริเวณที่แห้ง



PAREX
Building expertise, together

การเตรียมวัสดุ

1. ผสมผงปูน 7 กก. ด้วยใบป่นขนาดเล็ก (แนะนำให้ใช้สว่านไฟฟ้าที่ความเร็ว 500 รอบ / นาที) กับน้ำสะอาด 3-3.15 ลิตร (8.5-9 ลิตร สำหรับ 20 กก.) โดยปั่นผสมประมาณ 3 นาที
2. พักส่วนผสมทิ้งไว้ 1-3 นาที

การทำงาน

1. ใช้เกรียงฉาบ ฉาบลงพื้นผิวในชั้นที่ 1 เพื่อปกปิดรูพรุนและสร้างลวดลายบนพื้นผิว
2. สามารถฉาบทับได้หลายชั้นเพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ และสร้างลวดลายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การฉาบแต่ละชั้น ควรทิ้งระยะเวลา 10-30 นาที เพื่อให้ผิวที่ฉาบแห้งดี
4. หากจำเป็น สามารถใช้กระดาษทรายเบอร์ 380 ขัดเพื่อให้ผิวเรียบ หรือลบสันนูนหนาซึ่งเกินความหนาที่จะทำการฉาบออก
5. ใช้เกรียงปาดพลาสติก ปาดแว็กซ์ลงบนพื้นผิวที่ฉาบไว้แล้วไปในทิศทางเดียวกันกับลวดลายของปูน โดยพื้นผิวควรจะแห้ง (ประมาณหลังฉาบปูน 1-2 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สะอาดปราศจากฝุ่น โดยให้ปาดแว็กซ์ 2 รอบ เพื่อกันน้ำและให้ผิวที่เงา

ข้อมูลทางเทคนิค

ผงปูน

ลักษณะ	: ผงซีเมนต์สีเทา
อัตราส่วนผสม น้ำกับซีเมนต์	: 43 - 45 : 100
ระยะเวลาในการแห้งตัวก่อนทำ	
ชั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 25°C	: 30 นาที - 1 ชั่วโมง
ขนาดอนุภาค	: 0.04 - 0.3 มม.
ความหนาแน่น	: 0.9 - 1 กก./ลิตร
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	
ที่อุณหภูมิ 25°C	: 120 นาที

แว็กซ์

ลักษณะ	: ครีมสีขาว
ความเข้มข้น	: 45%
pH	: 9-10

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-35 องศาเซลเซียส
- ห้ามทำงานบนผิวที่ร้อนจัด ควรลดอุณหภูมิบนพื้นผิวด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำหรือพองน้ำหมาดเพื่อลดอุณหภูมิ
- ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับโครงสร้างที่แตกร้าว ซึ่งอาจขยายตัวได้
- ปกป้องพื้นผิวหลังทำงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันฝนตกหรือแสงแดดที่ร้อนจัด
- พื้นผิวควรปราศจากฝุ่นก่อนปาดแว็กซ์บนพื้นผิว
- ห้ามใช้งานบนพื้นโดยเด็ดขาด



094 551 5458



02 651 8003



www.parexgroup.co.th



e-learning VDO

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด 183 อาคาร รีเจนท์ เอ็นท์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*การปฏิเสธความรับผิดชอบ การใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต และการรับประกันจำกัดไว้เพียงการเปลี่ยนแปลงแทนสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีคุณภาพพร้อม ทั้งนี้ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตเชื่อว่าเป็นจริงและถูกต้องตามความรู้ที่ดีที่สุดของผู้ผลิต ผู้ผลิตไม่รับประกันโดยนัยหรือให้การรับประกันถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเฉพาะต่างๆ โดยผู้ใช้งานควรตรวจสอบเอกสารล่าสุดของผลิตภัณฑ์

