

เอกสารแนบ : ผลทดสอบแรงดึง

เลขที่ สลท/ศท 2575/2563

15 มิถุนายน 2563

หมายเลขคำขอรับบริการ : 632412

วันที่ทดสอบ : 12 มิถุนายน 2563

สถานที่ทดสอบ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1 ห้อง 105

ชื่อผู้ขอรับบริการ : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายละเอียด/สภาพตัวอย่าง : Form tie D12 + Plastic Cone D12 (3-4)

สภาพแวดล้อมขณะทดสอบ : อุณหภูมิ 25.4 °C , ความชื้นสัมพัทธ์ 40 %RH

เครื่องทดสอบ : Universal Testing Machine Model : AG-100KNI M2

ชื่อตัวอย่าง	Form tie D12 + Plastic Cone D12 (3-4)	
หมายเลขตัวอย่าง	1	2
หมายเลขปฏิบัติการ	TC 6315216	TC 6315217
รายการทดสอบ	ผล	ผล
แรงดึงพิสูจน์ (kN)	49.37	48.00
แรงดึงสูงสุด (kN)	55.04	54.56

หมายเหตุ : แรงดึงพิสูจน์ที่ 0.2%

1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ทดสอบ/วิเคราะห์ และการแปลผลเป็นการแปลความทางวิชาการเท่านั้น
2. สถาบันเหล็กฯ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบันเหล็กฯ

are

ตัวอย่างก่อนและหลังการทดสอบ



Form Tie D12+Plastic Cone D12

