

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

COMPRESSION TEST OF SCREW JACK

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref No. 2774/2567

Project : วิเคราะห์ ทดสอบ

Sample : Screw Jack (Steel Round Bar) Grade SS400 -

ทดสอบที่ระยะยึด สูง 40 cm.

Date Tested : 28 กุมภาพันธ์ 2567

Data Recorder :

ม.ร.ม.

ด.ร.ก. อิมสง่า

Tested by :

ธีระพล อ่อนละมูล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร



Specimen No.	รายละเอียด	ระยะยึด	แรงกดสูงสุด (kgf)	ลักษณะการวิบัติ
1	Screw Jack 1 (Steel Round Bar) Grade SS400	40 ซม.	46,110	เกลียวรูด และเกลียวที่ Steel Round Bar บิด

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง


ภาพประกอบการทดสอบ SCREW JACK

Ref. No. 2774/2567

ก่อนทดสอบ



หลังทดสอบ



Approved by



รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร