

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

COMPRESSION TEST OF JOINT PIN

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ ทดสอบมาตรฐาน

Sample : ข้อต่อนั่งร้าน เลขที่ GR23050025 จำนวน 2 ตัวอย่าง

Test date : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดาริกา อิมสง่า



NO.	Pin Cylinder (mm)					Collar Cylinder (mm)					Fixed (point)	Weight (gm)	Max Load (kgf)	Failure Mode
	Outer Diameter		Thickness		Height	Outer Diameter		Thickness		Height				
1	35.00	35.03	1.82	1.90	210.46	38.50	38.66	2.42	2.43	26.53	2	255	8,919	Collar ยุบ เสียรูป
	35.01		1.86			37.89		2.44						
	35.08		2.03			39.58		2.44						
2	34.99	35.06	1.79	1.95	210.59	38.91	38.57	2.42	2.38	27.14	2	253	11,494	Collar ยุบ เสียรูป
	35.21		1.87			37.29		2.23						
	34.98		2.19			39.50		2.48						

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.



..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

K.O.H. INTERNATIONAL Co., Ltd.

ภาพประกอบการทดสอบ JOINT PIN

Ref.No.2068-3



Approved by

[Signature]
รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร