

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

COMPRESSION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref. No. : 4631-1/2568

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Tested by :

Sample : ลูกป้อนพลาสติก Rebar Spacer ขนาด 200 มม. (เลขที่อ้างอิง T68003) จำนวน 3 ตัวอย่าง

บดินทร์ กาญจนกร


Date Tested : 22 ตุลาคม 2568

Data Recorder :

ศศิธร ทรัพย์ประเสริฐ

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร



No.	Weight (gm)	Dimension (mm)								Maximum Load (kgf)	Remark
		A	B	ØC	D	E	F	G	H		
1	62.9	70.26	70.16	15.39	12.10	216.10	199.56	11.80	2.71	121.85	เลขที่ DP/Lot/Heat No. POD 25070023
2	62.1	70.14	70.35	15.27	12.42	217.14	199.84	11.75	2.63	112.26	เลขที่ DP/Lot/Heat No. POD 25070023
3	62.4	70.11	70.18	15.15	12.29	216.14	200.43	11.81	2.58	151.54	เลขที่ DP/Lot/Heat No. POD 25070023
เฉลี่ย										128.55	

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

COMPRESSION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : ลูกป้อนพลาสติก Rebar Spacer ขนาด 200 มม. (เลขที่อ้างอิง T68003) จำนวน 3 ตัวอย่าง

Date Tested : 22 ตุลาคม 2568

Data Recorder : ศศิธร ส.
 ศศิธร สร้อยประเสริฐ


Ref. No. : 4631-1/2568

Tested by :

2/23
 บดินทร์ กาญจนกร

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร



ภาพประกอบผลการทดสอบ



NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง