

### รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : บริษัท เทรเชน โด จำกัด  
45 รามคำแหง 68 แยก 1 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วันที่รับตัวอย่าง : 17/12/63  
วันที่ทดสอบ : 18/12/63-24/12/63

หมายเลขรายงานผล : G 1189/64  
หมายเลขใบคำขอทดสอบ : -  
วันที่ออกรายงานผล : 24/12/63  
หน้า : 1/2

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)  
G 1189-1/64 FAIRMAID ปลอกหมอนหนุน 23FP BEST FRIENDS FUREVER  
ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

	เกณฑ์กำหนด <sup>(1)</sup>	G 1189-1/64	ผลการตรวจสอบ
จำนวนเส้นด้าย : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 962: 2552			
จำนวนเส้นด้ายต่อ 3.16 เซนติเมตร			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	187	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	104	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อ 10 ตารางเซนติเมตร)	286 ± ร้อยละ5	291 <sup>(2)</sup>	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	150	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	84	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อตารางนิ้ว)	230 ± ร้อยละ5	234	

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

<sup>(2)</sup> การคำนวณตามคำขอของผู้ขอรับบริการ

ผู้อนุมัติ

พรพิมล เกาแสงธรรม

(นางสาวพรพิมล เกาแสงธรรม)

(ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ)

211849


"การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา"

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : G 1189/64  
หมายเลขใบคำขอทดสอบ : -  
วันที่ออกรายงานผล : 24/12/63  
หน้า : 2/2



รูปที่ 1 : G 1189-1/64 ด้านหน้า



รูปที่ 2 : G 1189-1/64 ด้านหลัง



รูปที่ 3 : G 1189-1/64 ฉลากที่ระบุจำนวนเส้นด้าย

\*\*\*\*\*

211848

“การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา”

This test report refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.